

**Disossidante per brasatura BrazeTec RS/A**

TD IT RS/A REV.1

Composizione e caratteristiche tecniche:

Composizione (% in peso)	Fluoruro di sodio 2,5-10 Acido borico 10-25 Tetrafluoborato 2,5-10
Colore	Incolore
T° di lavoro (°C)	550-700
Densità (g/cm ³)	-
Caratteristiche chimiche	-
PH	-
Solubilità	-
Stato fisico prodotto	liquido
Residui	-
Riferimento norma DIN EN 1045	FH10
Validità prodotto	-

Applicazioni

Occhialeria, accessori moda

Condizioni d'uso

Disossidante per brasatura forte con ottime caratteristiche di rimozione degli ossidi superficiali. Utilizzato per rame, leghe di rame, nichel, leghe di nichel, acciai.

Leghe consigliate

BrazeTec 5600, 5507, 4576, 4404, 4076, 3876, 3476, 3375, 3076, 3075, 2576, 2500, 2009, 1875, 1204, 503

Fonti di calore

Fiamma, induzione

Note

-

Le informazioni riportate nel presente documento sui nostri prodotti, attrezzature, impianti e processi si basano sulla nostra ricerca e la nostra esperienza nel campo dell'ingegneria applicata e sono da considerarsi come consigli utili. Italbras S.p.A. non può prevedere tutte le condizioni in cui verranno usate queste informazioni e i nostri prodotti, perciò è responsabilità dell'utilizzatore verificarne l'idoneità per l'uso o l'applicazione da lui prevista. Italbras S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali perdite, danni o lesioni in qualunque modo subiti (inclusi eventuali reclami presentati da terze parti) a seguito dell'utilizzo di tali informazioni. Ogni garanzia sull'idoneità del prodotto e sull'utilizzo dello stesso all'interno dei processi produttivi dell'utilizzatore, devono essere preventivamente concordati, in forma scritta. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al presente documento nel corso del nostro sviluppo del prodotto.